**TECHNISCHES DATENBLATT**

Stand: 10/26

# BMD San

## Folien-Klebeband

Einseitig klebendes Band mit flexibler, polyesterverstärkter Trägerfolie nach DIN 4108 Teil 11. Für die luftdichte Verklebung von Durchdringungen im Innenbereich.

- **Luftdichte Verklebung**
  Für Durchdringungen im Innenbereich
- **Flexible Trägerfolie**
  Grüne LDPE-Folie mit Polyestergelege
- **Lösemittelfreier Klebstoff**
  Acrylat-Dispersion mit guter Haftung

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Haftklebstoff | Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei |
| Verarbeitungstemperatur | ab +5 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +100 °C |
| Lagerung | 15 - 25 °C, relative Feuchte 40 - 60 % |
| Trägermaterial | LDPE-Folie, grün |
| Verstärkung | Polyestergelege |
| Abdeckmaterial | Silikonpapier |
| Klebkraft | ISO 29862, ca. 35 N/25 mm |
| Stärke | 0,28 mm (ohne Abdeckung) |
| Maximale Freibewitterung | 3 Monate (Mitteleuropa) |

### EINSATZBEREICH

Luftdichte Verklebung von Durchdringungen an Dampfbremsen im Innenbereich.

### VERARBEITUNG

Klebeband schneiden, längs vorfalten und schuppenartig zugfrei um das Bauteil verkleben.

### Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein und dürfen Klebstoffe nicht abweisen. Vor der Verklebung reinigen und Klebetests durchführen. Klebeband nicht von Hand abreißen. Jeweils zur Hälfte auf Durchdringung und Dampfbremse zugfrei verkleben; Vorgang schuppenartig wiederholen. Verklebungen nicht in stehendem Wasser oder unter dauerhafter mechanischer Belastung ausführen. Falten und Spannungen durch Einschneiden und Verkleben entspannen. Ungewöhnliche Belastungen, mehrlagige Bahnen und Untergründe ohne ausreichende innere Festigkeit vermeiden. Sauna- und Schwimmbadbau sowie unsachgemäße Verarbeitung können zum Verlust der Gewährleistung führen.